

FABA TruChem T-630 ve FABA TruChem T-630-G Lamineli Kimyasal Tulum Technical Datasheet

FABA®

TruChem

Ürün Tanımı Bu koruyucu giysi, kişisel kullanım, hijyen ve hafif endüstriyel temizlik uygulamaları için tasarlanmıştır. Tehlikeli olmayan ortamlarda hafif sıvı koruması sağlar. Dayanıklı ve ekstra sağlam 63 gr/m² suya ve bazı tehlikeli olmayan yağlara karşı dirençlidir. Elastik kapüşon, manşet, ayak bilekleri ve bel kısmı konforlu bir uyum sunar. Ekstra sıvı koruması için tüm dikişlerin üzeri sızdırmaz bant ile kapatılmıştır. Fermuar üzerinde kapak koruma bulunur ve iç kısmı kendinden yapışkanlıdır. Ürünün ambalajı doğada çözünebilir özelliktedir.

Ürün: FABA TruChem T-630 ve FABA TruChem T-630-G (Çoraplı)
Lamineli Kimyasal Tulum
Kumaş: 20 gr. PE nefes alabilir + 3 gr. tutkal + 40 gr. PPSB Dokunmamış
Kategori = III Boyut: S'den 5XL'e



ÇORAPLI MODEL



Koruma Standartları



EN 14605: 2005+A1:2009
Sıvı kimyasal maddelere karşı koruyucu kıyafetler



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Havadaki
Katı Part küllere Karşı Koruma



EN 13034:2005+A1:2009 Sıvı
Kimyasallara Karşı Koruma



EN ISO 13688: 2013 + EN ISO 13688: 2013 /A1: 2021
Koruyucu giysi – Genel gereksinimler



EN 1073-2: 2002 Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi -Kısım 2



EN 1149-5: 2018
Elektrostatik Yükler



EN 14126: 2003 + AC: 2004
Bulaşıcı Ajanlar **(Tip 4B, 5B, 6B)**

Onaylı Kuruluş: Modül B ve C2 tipine uygunluk için seçilen onaylanmış kuruluş: MNA Laboratuvarları San. Tic. Ltd. Şti ., Küçükbakkalköy Mah. Yeni doğan Cad. No:21 Ataşehir / İstanbul,

Onaylanmış kuruluş n. 2841
(Kişisel Koruyucu Ekipmanlar için Yönetmelik (AB)2016/425)



Yıkamayın



Ütülemeyin



Kurutucuda Kurutmayın



Kuru Temizleme Yapmayın



Çamaşır Suyu Kullanmayın




Tekrar Kullanmayın

Taşıma, Koruma ve Atma

Ürün, ışık ve ısı kaynaklarından uzakta kuru bir yerde taşınmalı ve muhafaza edilmelidir. Kirlenmemişse, ürün genel bir tekstil atık olarak işlem görebilir. Kontam ne olması halinde zararlı çöp gibi muamele görmeli ve ülke yasalarına göre atılmalıdır.

Doğada çözünebilir paketlerle gezegenimize dost ürünler



Nefes alabilir kumaşlarla üretilen ürünler, daha kullanım rahatlığı sağlar

Beden Tablosu



	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
Uzunluk	162-170	168-176	174-182	180-188	186-194	192-200	198-206	204-210
Göğüs	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	132-140	140-148
Bel	72-80	80-88	88-96	96-104	104-112	112-120	120-130	128-140

Sınırlamalar ve Uyarılar

Belirli kimyasallara veya yüksek konsantrasyonlu karışımlara maruz kalma, kullanılan malzeme performansı veya giysinin yapılışı açısından daha yüksek bariyer özellikler gerektirebilir. Kullanıcı, tulum ve ek teçhizatın gerekli koruma tipine ve düzeltilmiş kombinasyonlarına uygunluğunun tek karar vericisidir. Giysiler, kısmi bir koruma sağlar ve yalnızca vücudun etkili bir şekilde kaplanan kısmı için koruyucudur. Bu nedenle, vücudun açık kısımlarını (bacaklar, gövde, kollar, baş, eller, ayaklar) korumak için yeterli KKD ile entegre kullanılmalıdır.

Testler	Sonuç
Sıvı penetrasyonuna karşı direnç Sprey testi Tip 6 (BS EN ISO 17491-4: 2008+A1:2016)	**Geçer**
Kan Yoluyla Bulaşan Patojenlerin Penetrasyonu (Phi-X174 Bakteriyofaj) BS ISO 16604:2004	**Class 6**
Biyolojik Kirletici Tozun Nüfuz Etmesine Karşı Direnç BS EN ISO 22612:2005 + TS EN 14126:2004 Part 4.1.4.4	**Class 3**
Islak Bakteriyel Penetrasyona Direnç (ISO 22610:2018 + TS EN 14126:2004 PART 4.1.4.2)	**Class 6**
Koruyucu Giysilerin Aşınma Direnci (EN 3034: 2005+ A1:2009 / BS EN 14325:2018 Part 4.4)	**Class 3**
Aerosol penetrasyonuna direnç İçe doğru sızıntı tip 5 (EN ISO 13982-2:2004)	**Class 1**

FABA TruChem T-630, T-630-G Lamineli Kimyasal Tulumları

Testler	Sonuç	
Gerilme direnci (ISO 13934-1:2013)	Class 1	
Dikişler: mukavemet (EN ISO 13935-2: 2014)	Class 3	
Dikişler: mukavemet (EN ISO 13934-2: 2019)	Class 3	
Sıvıya nüfuz etme direnci (EN ISO 6530 - EN 13034)	H2SO4 30%:	Class 3
	NaOH 10%:	Class 3
Sıvıya karşı iticilik (EN ISO 6530 - EN 130	H2SO4 30%:	Class 3
	NaOH 10%:	Class 3
Trapezoidal yırtılma direnci (EN ISO 9073-4:2021 / BS EN 14325:2018 Part 4.7)	Class 2	
Delinme direnci (EN 863:1996+ BS EN 14325:2018 Part 4.10)	Class 2	
Esneme çatlama direnci (EN ISO 7854:1997 Method B / BS EN 14325:2018 Part 4.5)	Class 6	
Engelleme direncinin belirlenmesi (EN 25978)	Geçer	
Tutuşma ve yanıcılık (EN 13274-4:2020)	Geçer	
Genel boyut tanımı (EN ISO 13688:2013/A1:2021 Part 6)	Geçer	
Tekstil-pH Tayini (TS EN ISO 3071:2020)	Geçer	
Yasaklı Azo Boyaları (EN ISO 14362-1:2017 / EN ISO 17234-1:2020)	Geçer	

FABA®

FABRİKA
Halife OSB Mahallesi , 4. Cadde , NO:2 Merkez/Kastamonu/Türkiye
+90 366 283 93 33
+90 549 438 64 20
info@fabasafety.com

İSTANBUL OFİS & DEPO
İOSB İPKAS İş Merkez , Bedrettin Dalan Bulvarı, B1 Blok NO:44,İkitell Başakşehir/İstanbul/Türkiye
+90 212 438 64 20 +90 549 438 64 20 info@fabasafety.com